



**SCHEMA TECNICA redatta in accordo alla norma UNI EN 14904**

**MONDOSPORT II 8 mm + EVERLAY B 4 mm**

REV. 00 - 11/2012

**Peso: 6,95 kg/m<sup>2</sup>**

<u>PROPRIETA' DI SICUREZZA IN USO</u>	<u>METODI DI PROVA</u>	<u>UNITA' DI MISURA</u>	<u>REQUISITI</u>	<u>VALORI MEDI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE</u>
Resistenza allo scivolamento	UNI EN 13036-4	-	80 ÷ 110	conforme
Assorbimento degli urti	UNI EN 14808	%	25 ÷ 75	40 (tipo P2)
Deformazione verticale	UNI EN 14809	mm	≤ 5	2,1 (tipo P2)
<u>PROPRIETA' TECNICHE</u>	<u>METODI DI PROVA</u>			
Comportamento verticale della palla	UNI EN 12235	%	≥ 90	≥ 93
Resistenza ad un carico rotante (1500 N)	UNI EN 1569	mm	≤ 0,5	conforme
Resistenza all'usura	UNI EN ISO 5470-1 (mole H18, 1 kg, 1000 cicli)	mg	≤ 1000	conforme
Brillantezza speculare	UNI EN ISO 2813	%	≤ 30	conforme
Resistenza all'impronta	UNI EN 1516	mm	≤ 0,5	0,1
Resistenza all'impatto	UNI EN 1517	mm	≤ 0,5	conforme
<u>PROPRIETA' OPZIONALI</u>	<u>METODI DI PROVA</u>			
Stabilità dimensionale	UNI EN 434	%	-	nessuna variazione apprezzabile
Resistenza termica	UNI EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	-	0,202
Conduttività termica	UNI EN 12667	W/mK	-	0,059

Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti.