

FICHA TECNICA en acuerdo con la Norma EN 14904:2006

MONDOFLEX II - Espesor 7,5 mm

REV. 6 - 10/2019

Longitud: 18 m

Anchura: 190 cm

Peso: 6,1 kg/m²

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITOS EN 14904:2006	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Espesor total	EN ISO 24346	mm	-	7,5
Masa por unidad de superficie	EN ISO 23997	g/m ²	-	6100
Anchura de los rollos	EN ISO 24341	cm	-	190
Longitud de los rollos	EN ISO 24341	m	-	18
Resistencia al deslizamiento	EN 13036-4	-	80 ÷ 110	conforme
Absorción de impactos	EN 14808	%	25 ÷ 75	25,5
Deformación vertical	EN 14809	mm	≤ 5	1,1
Comportamiento vertical del balón	EN 12235	%	≥ 90	≥ 98
Comportamiento bajo carga rodante (1500 N)	EN 1569	mm	≤ 0,5	conforme
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1 (muelas H18, 1 kg, 1000 ciclos)	mg	≤ 1000	conforme
Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	-	CLASE C _{fl} -s1 apoyado o encolado
Brillo especular	EN ISO 2813	%	≤ 30	conforme
Resistencia a huella remanente	EN 1516	mm	≤ 0,5	0,15
Resistencia al impacto	EN 1517	mm	≤ 0,5	conforme
PROPIEDADES OPCIONALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITOS	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Estabilidad dimensional	EN ISO 23997	%	-	ninguna variación apreciable
Dureza de la capa de uso	ISO 7619-1	Shore A	-	85
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) Decreto Francés 2011-321	ISO 16000	clase	varios	CLASE A+
Resistencia térmica	EN 12667	m ² K/W	-	0,095
Conductividad térmica	EN 12667	W/mK	-	0,079