FICHE TECHNIQUE redigée en accord avec la norm EN 14904

VINYLSPORT HIGH PERFORMANCE 9,5 mm

REV. 01 - 09/2017

Rouleaux: hauteur cm 195, longeur 20 m. Poids: 5,0 kg/m^2

PROPRIÉTÉS DE SÉCURITÉ À L'USAGE	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES EN 14904	VALEURS MOYENNES RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Résistance au glissement	EN 13036-4	-	**80 ÷ 110**	**90**
Absorption des chocs	EN 14808	%	**25 ÷ 75**	**41 (type P2)**
Déformation verticale	EN 14809	mm	**≤ 5**	**2,1 (type P2)**
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	**MÉTHODE D'ESSAIS**	**UNITÉ DE MÉSURE**	**EXIGENCES EN 14904**	**VALEURS MOYENNES RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION**
Comportement vertical du ballon	EN 12235	%	**≥ 90**	**≥ 90**
Comportement sous charge roulante (1500 N)	EN 1569	mm	**≤ 0,5**	**conforme (aucun dommage)**
Résistance à l'usure	EN ISO 5470-1 (meules H18, 1 kg, 1000 cycles)	mg	**≤ 1000**	**200**
Classement au feu	EN 13501-1	classe	**-**	**CLASSE C_{fl}-s1 avec ou sans colle**
Réflexion spéculaire	EN ISO 2813	%	**≤ 30**	**conforme**
Résistance à l'indention	EN 1516	mm	**≤ 0,5**	**0,2**
Résistance au choc	EN 1517	mm	**≤ 0,5**	**conforme (aucun dommage)**
PROPRIÉTÉS OPTIONELLES	**MÉTHODE D'ESSAIS**	**UNITÉ DE MÉSURE**	**EXIGENCES**	**VALEURS MOYENNES RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION**
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	%	**-**	**0,2**
Incurvation après exposition à la chaleur	ISO 23999	mm	**-**	**0**
Résistance thermique	EN 12667	m^2K/W	**-**	**0,158**
Conductivité thermique	EN 12667	W/mK	**-**	**0,06**
Flux Radiant Critique	ASTM E-648	W/cm^2	**-**	**> 0,45 collé avec PU105**
Composés Organiques Volatils (COV) Décret Français 2011-321	ISO 16000	classe	**-**	**CLASSE A+**

Mondo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits dans n'importe quel moment.