


FICHE TECHNIQUE redigée en accord avec la norm EN 1817
MONDOFLEX - épaisseur mm 2,5

REV. 00 - 12/2016

Rouleaux: hauteur cm 190, longueur maximum 18 m. Poids: 3,75 kg/m²

PROPRIÉTÉS EN 1817	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES	VALEURS MOYENNES RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Epaisseur totale	ISO 24346	mm	2,35 ÷ 2,65	2,5
Epaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	mm	0,85 ÷ 1,15	1,0
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	%	≤ 0,4	0,35
Souplesse (diamètre du mandrin 20 mm)	ISO 24344 méthode A	-	aucune fissuration	aucune fissuration
Dureté	ISO 7619-1	Shore A	≥ 75	80
Poinçonnement résiduel (après chargement statique)	ISO 24343-1	mm	≤ 0,20	0,1
Résistance à l'abrasion	ISO 4649 méthode A solllicitation 5 N	mm ³	≤ 250	150
Tenue de la couleur à la lumière artificielle	EN ISO 105 -B02 méthode 3	degré	échelle des bleu ≥ 6 échelle des gris ≥ 3	conforme
Classification	ISO 10874	classe	-	21-23/31-34/41-43
Résistance aux sièges à roulettes	EN 425	-	aucune alteration de la surface sauf matage	adapte avec roulettes type W
PROPRIÉTÉS EN 14041	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES	VALEURS MOYENNES RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Classement au feu	EN 13501-1	classe	-	CLASSE B ₁ - s1 avec ou sans adhésif
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	-	≥ 0,3	conforme (DS)
Comportement aux charges électrostatique	EN 1815	kV	< 2 (antistatique)	conforme
Résistance thermique	EN 12667	m ² K/W	-	0,008
Conductivité thermique	EN 12667	W/mK	-	0,32
PROPRIÉTÉS FACULTATIVES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES	VALEURS MOYENNES RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Amélioration phonique aux bruits d'impact	ISO 140/8 ISO 717/2	dB	-	8
Résistance électrique vertical (R1)	EN 1081	Ohm	-	≥ 10 ¹⁰
Résistance aux tâches	ISO 26987	-	-	aucune alteration de la surface (*)
Résistance à la cigarette	EN 1399	classe	méthode A ≥ 4 méthode B ≥ 3	méthode A ≥ 4 méthode B ≥ 3
Résistance au glissement	EN 13036-4	-	-	95
Absorption des chocs	EN 14808	%	-	4
Déformation verticale	EN 14809	mm	-	≤ 0,15
Comportement vertical du ballon	EN 12235	%	-	≥ 98
Comportement sous charge roulante (1500 N)	EN 1569	mm	-	≤ 0,5 (aucun dommage)
Résistance à l'usure	EN ISO 5470-1 (meules H18, 1 kg, 1000 cycles)	mg	-	950
Réflexion spéculaire	EN ISO 2813	%	-	≤ 30
Résistance à l'indentation	EN 1516	mm	-	0,025
Résistance au choc	EN 1517	mm	-	≤ 0,5 (aucun dommage)
Composés Organiques Volatils (COV) Décret Français 2011-321	ISO 16000	classe	-	CLASSE A+

(*) si testé avec détergents spécifiques pour les revêtements de sol en caoutchouc.



Mondo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits dans n'importe quel moment.