

FICHE TECHNIQUE rédigée en accord avec la norm EN 14904:2006

POWERPLAY PRO Épaisseur 7,5 mm

REV. 0 - 04/2021

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES EN 14904:2006	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	-	7,5
Masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	-	6600
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	-	186
Longueur des lés	EN ISO 24341	m	-	15
Résistance au glissement	EN 13036-4	-	80 ÷ 110	90
Absorption des chocs	EN 14808	%	25 ÷ 75	29
Déformation verticale	EN 14809	mm	≤ 5	0,8
Comportement vertical du ballon	EN 12235	%	≥ 90	97
Comportement sous charge roulante (1500 N)	EN 1569	mm	≤ 0,5	≤ 0,5 (aucun dommage)
Résistance à l'usure	EN ISO 5470-1 (roues H18, 1 kg, 1000 cycles)	mg	≤ 1000	conforme
Classement au feu	EN 13501-1	classe	-	CLASSE C _{fl} - s1 avec ou sans colle
Réflexion spéculaire	EN ISO 2813	%	≤ 30	conforme
Résistance à l'indentation	EN 1516	mm	≤ 0,5	≤ 0,5 (aucun dommage)
Résistance au choc (masse 800 g; hauteur 1 m)	EN 1517	mm	Absence de fissuration, fendillement, délaminage perceptibles; poinçonnement ≤ 0,5 mm	conforme
PROPRIÉTÉS OPTIONELLES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Amélioration phonique aux bruits d'impact	ISO 10140-3/717-2	dB	-	18
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23997	%	-	aucune variation appréciable
Dureté de la couche d'usure	ISO 7619-1	Shore A	-	85
Résistance thermique	EN 12667	m ² K/W	-	0,098
Conductivité thermique	EN 12667	W/mK	-	0,077
Réduction de l'activité bactérienne	ISO 22196	%	-	> 99,999 (E. Coli) > 99,999 (S. Aureus)
Activité antibactérienne	ISO 22196	R	-	5,77 (E. Coli) 5,49 (S. Aureus)