

FICHA TECNICA en acuerdo con la Norma EN 14904:2006

VINYLSPORT M Performance Espesor 10 mm

REV. 1 - 12/2019

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITOS EN 14904:2006	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Espesor total	EN ISO 24346	mm	-	10,0
Masa por unidad de superficie	EN ISO 23997	g/m ²	-	5700
Resistencia al deslizamiento	EN 13036-4	-	80 + 110	90
Absorción de impactos	EN 14808	%	25 + 75	40
Deformación vertical	EN 14809	mm	≤ 5	1,1
Comportamiento vertical del balón	EN 12235	%	≥ 90	≥ 95
Comportamiento bajo carga rodante (1500 N)	EN 1569	mm	≤ 0,5	conforme
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1 (muelas H18, 1 kg, 1000 ciclos)	mg	≤ 1000	100
Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	-	CLASE C _{fl} -s1 apoyado o encolado
Brillo especular	EN ISO 2813	%	≤ 45	conforme
Resistencia a huella remanente	EN 1516	mm	≤ 0,5	conforme
Resistencia al impacto	EN 1517	mm	≤ 0,5	conforme
PROPIEDADES OPCIONALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITOS	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	-	0,1
Doblaje después de la exposición al calor	EN ISO 23999	mm	-	0,3