

SCHEMA TECNICA redatta in accordo alla norma UNI EN 14904:2006

VINYLSPORT M Spessore 6,2 mm

REV. 1 - 01/2020

PROPRIETÀ GENERALI	METODI DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	REQUISITI UNI EN 14904:2006	VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Spessore totale	UNI EN ISO 24346	mm	-	6,2
Massa areica totale	UNI EN ISO 23997	g/m ²	-	4200
Larghezza teli	UNI EN ISO 24341	cm	-	180
Lunghezza teli	UNI EN ISO 24341	m	-	20
Resistenza allo scivolamento	UNI EN 13036-4	-	80 ÷ 110	90
Assorbimento degli urti	UNI EN 14808	%	25 ÷ 75	26
Deformazione verticale	UNI EN 14809	mm	≤ 5	0,5
Comportamento verticale della palla	UNI EN 12235	%	≥ 90	≥ 95
Resistenza ad un carico rotante (1500 N)	UNI EN 1569	mm	≤ 0,5	conforme
Resistenza all'usura	UNI EN ISO 5470-1 (mole H18, 1 kg, 1000 cicli)	mg	≤ 1000	100
Classificazione al fuoco	UNI EN 13501-1	classe	-	CLASSE C _{fl} - s1 con o senza adesivo
Brillantezza speculare	UNI EN ISO 2813	%	≤ 45	conforme
Resistenza all'impronta	UNI EN 1516	mm	≤ 0,5	conforme
Resistenza all'impatto	UNI EN 1517	mm	≤ 0,5	conforme
PROPRIETÀ OPZIONALI	METODI DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	REQUISITI	VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Stabilità dimensionale	UNI EN ISO 23999	%	-	0,1
Incurvamento dopo esposizione al calore	UNI EN ISO 23999	mm	-	0,5
Resistenza termica	UNI EN 12667	m ² K/W	-	0,091
Conducibilità termica	UNI EN 12667	W/mK	-	0,068