FICHA TECNICA en acuerdo con la Norma EN 14904:2006

VINYLSPORT M Espesor 6,2 mm

REV. 1 - 01/2020

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	REQUISITOS EN 14904:2006	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Espesor total	EN ISO 24346	mm	-	6,2
Masa por unidad de superficie	EN ISO 23997	g/m²	-	4200
Anchura de los rollos	EN ISO 24341	cm	-	180
Longitudde los rollos	EN ISO 24341	m	-	20
Resistencia al deslizamiento	EN 13036-4	-	80 ÷ 110	90
Absorción de impactos	EN 14808	%	25 ÷ 75	26
Deformación vertical	EN 14809	mm	≤ 5	0,5
Comportamiento vertical del balón	EN 12235	%	≥ 90	≥ 95
Comportamiento bajo carga rodante (1500 N)	EN 1569	mm	≤ 0,5	conforme
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1 (muelas H18, 1 kg, 1000 ciclos)	mg	≤ 1000	100
Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	-	CLASE C_{fl}-s1 apoyado o encolado
Brillo especular	EN ISO 2813	%	≤ 45	conforme
Resistencia a huella remanente	EN 1516	mm	≤ 0,5	conforme
Resistencia al impacto	EN 1517	mm	≤ 0,5	conforme
PROPRIEDADES OPCIONALES	**MÉTODOS DE PRUEBA**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**REQUISITOS**	**VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION**
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	-	0,1
Doblaje después de la exposición al calor	EN ISO 23999	mm	-	0,5
Resistencia térmica	EN 12667	m²K/W	-	0,091
Conductividad térmica	EN 12667	W/mK	-	0,068

Mondo se reserva el derecho de modifiar las caracteristicas del producto en cualquier momento