

## FICHE TECHNIQUE rédigée en accord avec la norm EN 14904:2006

### VINYLSPORT M Everlay Épaisseur 8,75 mm

REV. 3 - 03/2020

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES EN 14904:2006	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	-	8,75
Masse surfacique	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	-	6250
Résistance au glissement	EN 13036-4	-	80 + 110	90
Absorption des chocs	EN 14808	%	25 + 75	33
Déformation verticale	EN 14809	mm	≤ 5	1,3
Comportement vertical du ballon	EN 12235	%	≥ 90	≥ 95
Comportement sous charge roulante (1500 N)	EN 1569	mm	≤ 0,5	conforme
Résistance à l'usure	EN ISO 5470-1 (roues H18, 1 kg, 1000 cycles)	mg	≤ 1000	100
Classement au feu	EN 13501-1	classe	-	CLASSE C <sub>fl</sub> - s1 avec ou sans colle
Réflexion spéculaire	EN ISO 2813	%	≤ 45	conforme
Résistance à l'indentation	EN 1516	mm	≤ 0,5	conforme
Résistance au choc	EN 1517	mm	≤ 0,5	conforme
PROPRIÉTÉS OPTIONELLES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Amélioration phonique aux bruits d'impact	ISO 10140-3/717-2	dB	-	26
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	-	0,05
Flexion après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	mm	-	0,2
Résistance thermique	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	-	0,099
Conductivité thermique	EN 12667	W/mK	-	0,083