

## FICHE TECHNIQUE

### MONDOTRACK WS - Épaisseur 13,5 mm I / Indoor

REV. 3 - 12/2017

I / Indoor

Poids: 12,6 kg/m<sup>2</sup>

Longueur: 6÷15 m

Hauteur: 122÷160 cm

PROPRIÉTÉS SPORTIVES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES EN 14877	EXIGENCES IAAF	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Coefficient de frottement (sec)	EN 13036-4 (caoutchouc CEN)	-	80 + 110	-	conforme
Coefficient de frottement (mouillé)	EN 13036-4 (caoutchouc CEN)	-	55 + 110	≥ 47	conforme
Absorption des chocs	IAAF	%	-	35 + 50 (10 + 40 °C)	≥ 38
Absorption des chocs	EN 14808	%	25 +50 (10 + 40 °C)	-	conforme
Déformation verticale	EN 14809	mm	≤ 3 (10 + 40 °C)	0,6 + 2,5 (10 + 40 °C)	conforme
PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES EN 14877	EXIGENCES IAAF	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Épaisseur absolue	EN 1969 méthode A	mm	≥ 10	-	13,0 ± 0,3
Perméabilité à l'eau	EN 12616	mm/h	≥ 150	-	pas applicable (imperméable)
Résistance à l'usure	EN ISO 5470-1 (roues H18, 1 kg, 1000 cycles)	mg	≤ 4000	-	≤ 3500
Résistance à la traction	EN 12230	MPa	≥ 0,4	≥ 0,5	≥ 0,5
Allongement à la rupture	EN 12230	%	≥ 40	≥ 40	≥ 120
Résistance aux pointes	EN 14810	%	ΔTr ≤ 20 ΔEb ≤ 20	-	conforme
PROPRIÉTÉS OPTIONELLES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	EXIGENCES	EXIGENCES	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Dureté	ISO 7619-1	Shore A	-	-	58 ± 5
Classement au feu	EN 13501-1	classe	-	-	CLASSE C <sub>fl</sub> - s1 avec ou sans colle
Composés Organiques Volatils (COV) Programme Décret 2011-321	ISO 16000	divers	divers	-	CLASSE A+
Métaux lourds	DIN 18035-6	mg/kg	divers	-	conforme
Carbone organique dissous (DOC)	DIN 18035-6	mg/l	≤ 50	-	conforme